

RolaStic W2001

Kółka z białej taśmy piankowej dwustronnie klejącej



Kółka wykonane z białej pianki dwustronnie klejącej do łączenia materiałów chropowatych lub o różnej rozszerzalności temperaturowej szczególnie na powierzchniach pokrytych farbami akrylowymi lub lateksowymi. Uzyskane połączenia są elastyczne, kompensują naprężenia oraz wibracje. Dzięki zastosowaniu pianki jako nośnika kleju taśma dobrze wypełnia nierówności łączonych powierzchni. Zastosowany klej o bardzo wysokiej lepkości początkowej pozwala na uzyskanie trwałego połączenia już po kilkunastu sekundach. Sprawdza się również w łączeniu materiałów o niskim napięciu powierzchniowym takich jak PP oraz PE. Dodatkowy anfaser (języczek) ułatwia zdjęcie wykroju z podkładu jak również zdjęcie przekładki zabezpieczającej po aplikacji.

- do powierzchni niskoenergetycznych
- bardzo dobra przyczepność do farb elewacyjnych
- klej o wysokiej lepkości początkowej
- odporna na działanie podwyższonej temperatury
- odporna na działanie wilgoci
- odporna na starzenie

Dane techniczne

- grubość całkowita 1,10mm
- nośnik z białej pianki PE
- klej akrylowy modyfikowany
- przekładka z błękitnego papieru silikonowego
- odpor. temp. krótkotrwała od -40 do 80 °C
- odpor. temp. długotrwała od -30 do 70 °C
- minimalna temperatura do aplikacji 2 °C
- optymalna temperatura do aplikacji 22 °C
- pełna wytrzymałość połączenia po 24 h
- wysoka odporność na UV

2000 szt. na rolce.
średnica dostępna w standardzie: 19 mm

Produkt możesz zamówić kontaktując się bezpośrednio z obsługą sprzedaży, która przygotuje dla Ciebie indywidualną ofertę cenową.

Inne średnice dostępne na zamówienie. Szczegółowe informacje o dostępności udziela obsługa sprzedaży.

Adhezja dla temperatury 20°C (N/25mm)

- po 1 min. 20
- po 1 h 25
- po 24 h 28

Produkt należy przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 22°C i wilgotności 50% w szczelnym opakowaniu foliowym tak aby otwór gilzy znajdował się prostopadle do powierzchni składowania. Wskazane jest okresowe odwracanie rolki o 180° w przypadku wydłużonego czasu składowania. Należy unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne. Brzegi rolki należy zabezpieczyć folią bądź papierem silikonowym dobrze przylegającym do krawędzi cięcia w celu uniknięcia wypływu kleju oraz zabrudzeń mogących powodować sklejenie się krawędzi taśmy. W optymalnych warunkach produkt może być przechowywany do 12 miesięcy od daty produkcji bez utraty właściwości klejących.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę mają charakter informacyjny. Ze względu na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków aplikacji oraz pracy, nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności połączenia. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję, czy dany produkt jest odpowiedni do danych zastosowań przy konkretnych warunkach eksploatacji połączenia oraz za jego wykonanie.