

RF 1745

Bezbarwna taśma foliowa o wysokiej sile klejenia



Bezbarwna taśma foliowa o wysokiej sile klejenia do łączenia materiałów jednorodnych, w tym materiałów o obniżonej energii powierzchniowej, apolarnych oraz o podwyższonej chropowatości. Uzyskane połączenia, są wyjątkowo cienkie i sztywne o bardzo wysokiej odporności na mechaniczne oderwanie w dużym zakresie temperatur. Taśma charakteryzuje się wysoką przezroczystością zapewniając bardzo małą widoczność połączenia na materiałach transparentnych.

- cienka i bezbarwna
- bardzo wysoka siła klejenia
- do łączenia materiałów apolarnych (PP, PE)
- do łączenia materiałów chropowatych
- wysoka odporność na niskie temperatury
- odporna na działanie wilgoci

Dane techniczne

- grubość całkowita 0,14mm
- nośnik z przezroczystej folii PP
- klej kauczukowy (HOT MELT)
- przekładka z zielonego papieru glassine
- odpor. temp. krótkotrwała od -60 do 80 °C
- odpor. temp. długotrwała od -240 do 70 °C
- minimalna temperatura do aplikacji 10 °C
- optymalna temperatura do aplikacji 20 °C
- pełna wytrzymałość połączenia po 24 h
- niska odporność na UV

Rolka w nawoju 50 mb

Szerokości dostępne w standardzie: 6, 9, 12, 15, 19, 25 mm

Inne szerokości w zakresie od 6 mm do 1000 mm dostępne na zamówienie. Szczegółowe informacje o dostępności udziela obsługa sprzedaży.

Adhezja dla temperatury 20°C (stal nierdzewna)

- po 1 min. - 20 N/25mm
- po 1 h - 28 N/25mm
- po 72 h - 42 N/25mm

Produkt należy przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 22°C i wilgotności 50% w szczelnym opakowaniu foliowym tak aby otwór gilzy znajdował się prostopadle do powierzchni składowania. Wskazane jest okresowe odwracanie rolki o 180° w przypadku wydłużonego czasu składowania. Należy unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne. Brzegi rolki należy zabezpieczyć folią bądź papierem silikonowym dobrze przylegającym do krawędzi cięcia w celu uniknięcia wpływu kleju oraz zabrudzeń mogących powodować sklejanie się krawędzi taśmy. W optymalnych warunkach produkt może być przechowywany do 24 miesięcy od daty produkcji bez utraty właściwości klejących.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę mają charakter informacyjny. Ze względu na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków aplikacji oraz pracy, nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności połączenia. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję, czy dany produkt jest odpowiedni do danych zastosowań przy konkretnych warunkach eksploatacji połączenia oraz za jego wykonanie.