

RF 2801

Biała taśma piankowa



Uniwersalna biała taśma piankowa do łączenia różnych materiałów w tym chropowatych lub o różnej rozszerzalności temperaturowej. Uzyskane połączenia są elastyczne, kompensują naprężenia oraz wibracje. Dzięki zastosowaniu pianki jako nośnika kleju taśma dobrze wypełnia nierówności łączonych powierzchni. Zastosowany klej posiada podwyższoną odporność na promieniowanie UV.

- uniwersalne zastosowanie
- bardzo dobra przyczepność do różnych powierzchni
- odporna na działanie podwyższonej temperatury
- odporna na działanie wilgoci
- odporna na starzenie

Dane techniczne

- grubość całkowita 1,0 mm
- nośnik z białej pianki PE
- klej akrylowy modyfikowany
- przekładka z niebieskiej folii PE
- odpor. temp. krótkotrwała od -20 do 80 °C
- odpor. temp. długotrwała od -20 do 60 °C
- minimalna temperatura do aplikacji 10 °C
- optymalna temperatura do aplikacji 22 °C
- pełna wytrzymałość połączenia po 24 h
- wysoka odporność na UV

Rolka w nawoju 50 mb
Szerokości dostępne w standardzie: 9, 15, 19 mm

Inne szerokości nie są dostępne. Szczegółowe informacje o dostępności udziela obsługa sprzedaży.

Adhezja dla temperatury 20°C (stal nierdzewna)

- po 1 min. - 15 N/25mm
- po 1 h - 16 N/25mm
- po 24 h - 28 N/25mm

Produkt należy przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 22°C i wilgotności 50% w szczelnym opakowaniu foliowym tak aby otwór gilzy znajdował się prostopadle do powierzchni składowania. Wskazane jest okresowe odwracanie rolki o 180° w przypadku wydłużonego czasu składowania. Należy unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne. Brzegi rolki należy zabezpieczyć folią bądź papierem silikonowym dobrze przylegającym do krawędzi cięcia w celu uniknięcia wypływu kleju oraz zabrudzeń mogących powodować sklejenie się krawędzi taśmy. W optymalnych warunkach produkt może być przechowywany do 12 miesięcy od daty produkcji bez utraty właściwości klejących.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę mają charakter informacyjny. Ze względu na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków aplikacji oraz pracy, nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności połączenia. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję, czy dany produkt jest odpowiedni do danych zastosowań przy konkretnych warunkach eksploatacji połączenia oraz za jego wykonanie.