

RF 3103

Taśma zbrojona usuwalna



Biała taśma w postaci błony klejowej zbrojonej siatką bawełnianą do łączenia chropowatych materiałów. Dobrze sprawdza się na powierzchniach trudnych do właściwego przygotowania i oczyszczenia. Zastosowany klej usuwalny umożliwia demontaż nawet po okresie 3-6 miesięcy. Dzięki możliwości łatwego przerywania przyspiesza procesy montażowe.

- w pełni usuwalna
- bardzo łatwa w aplikacji przez możliwość przerywania
- mało wrażliwa na zanieczyszczenia na powierzchni
- do chropowatych i strukturalnych powierzchni

Dane techniczne

- grubość całkowita 0,25 mm
- nośnik z siatki bawełnianej
- klej kauczukowy
- przekładka z żółtego papieru silikonowego
- odpor. temp. krótkotrwała od -10 do 60 °C
- odpor. temp. długotrwała od -10 do 45 °C
- minimalna temperatura do aplikacji 0 °C
- optymalna temperatura do aplikacji 20 °C
- pełna wytrzymałość połączenia po 12 h
- niska odporność na UV

Rolka w nawoju 50 mb

Szerokości dostępne w standardzie: 15, 19, 25, 50 mm

Inne szerokości w zakresie od 12 mm do 1000 mm dostępne na zamówienie. Szczegółowe informacje o dostępności udziela obsługa sprzedaży.

Adhezja dla temperatury 20°C (stal nierdzewna)

- po 1 min. - 10 N/25mm
- po 1 h - 12 N/25mm
- po 48 h - 16 N/25mm

Produkt należy przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 22°C i wilgotności 50% w szczelnym opakowaniu foliowym tak aby otwór gilzy znajdował się prostopadle do powierzchni składowania. Wskazane jest okresowe odwracanie rolki o 180° w przypadku wydłużonego czasu składowania. Należy unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne. Brzegi rolki należy zabezpieczyć folią bądź papierem silikonowym dobrze przylegającym do krawędzi cięcia w celu uniknięcia wypływu kleju oraz zabrudzeń mogących powodować sklejenie się krawędzi taśmy. W optymalnych warunkach produkt może być przechowywany do 6 miesięcy od daty produkcji bez utraty właściwości klejących.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę mają charakter informacyjny. Ze względu na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków aplikacji oraz pracy, nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności połączenia. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję, czy dany produkt jest odpowiedni do danych zastosowań przy konkretnych warunkach eksploatacji połączenia oraz za jego wykonanie.